

DRYKOPREN PRETO

Emulsão asfáltica composta de asfaltos especiais, com carga mineral e resina elastomérica, diluídos em água. Possui alto teor de sólidos que, pela sua característica, garante uma cobertura com poucas demãos, proporcionando uma membrana de alta impermeabilidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Terraços, sacadas, banheiros, áreas de serviço, cozinhas, baldrame, calhas de concreto e indicado para lajes de cobertura residenciais com leves movimentações estruturais.

ENSAIOS

	ESPECIFICAÇÃO
Massa Específica	1,01 g/cm ³
Teor de Sólidos (10 g/105 °C/2 h)	55 %
Tempo de Secagem entre demão	6 à 12 horas
Liberação da área	Após 72 horas
Aspecto	Líquido Preto

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar regularização com caimento mínimo de 1 % em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva DRYKOFIX CHAPISCO na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Vale ressaltar que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de regularização. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2,0 cm. Arredondar cantos vivos e arestas, retrabalhar falhas, etc. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar seca, limpa, isenta de óleos, graxas e partículas soltas.

APLICAÇÃO

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

Aplicar com brocha, trincha, vassoura ou pulverizador, 2 a 4 demãos cruzadas, aguardando o tempo de secagem entre as demãos de no mínimo 6 horas de cura de uma demão para outra. Estruturar com tela industrial de poliéster malha 1 x 1 mm após a primeira demão.

Na primeira demão diluir até 15 % com água.

Como proteção da superfície impermeabilizada, executar proteção mecânica simples, no caso de utilização da área com trânsito de pedestre ou proteger o sistema com membrana acrílica para resistir a intempéries e a UV.

O produto deverá ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%. Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e outros.

O DRYKOPREN PRETO não deve ser utilizado em caixas de água e em reservatórios. O produto não pode estar submetido a tráfego intenso e a abrasão.

CONSUMO

De 2,0 à 3,0 kg/m² - estruturado com uma tela industrial de poliéster malha 1 x 1 mm

EMBALAGEM

Galão de 3,60 litros

Balde de 18 litros

Tambor de 200 litros.



VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau desempenho da obra em função do uso incorreto e devido não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto deve ser aplicado por profissional habilitado e em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- *Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.*
 - *O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.*
 - *Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
 - *Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br*