

**DRYKOPRIMER ACQUA**

Emulsão asfáltica composta de asfaltos especiais diluídos em água. Possui baixa viscosidade e alto teor de sólidos que, pela sua característica, garante uma cobertura com uma única demão, garantindo uma superfície perfeita e proporcionando ótima aderência para o sistema impermeabilizante de base asfáltica.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Recomendado para diversos substratos como concreto, metal, alumínio, madeira entre outros, com sua função de melhorar a aderência na aplicação da manta asfáltica, especialmente indicados para ambientes confinados nos quais se deve evitar aplicação de asfaltos a base de solventes.

**NORMA**

Ensaio e especificações segundo NBR 9686

**ENSAIOS**

	RESULTADOS	NORMA
Viscosidade Copo Ford nº 4, s	50s	80 Máx. NBR 5849
Tempo de Secagem ao toque (25 °C)	15	120 Máx. NBR 9558
Aspecto	Líquido preto.	

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Executar regularização com cimento mínimo de 1 % em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva DRYKOFIX CHAPISCO na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Vale ressaltar que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de regularização. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2,0 cm. Arredondar cantos vivos e arestas, retrabalhar falhas, etc. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar seca, limpa, isenta de óleos, graxas e partículas soltas.

**APLICAÇÃO**

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

O produto é aplicado puro. Utilizar pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem antes da aplicação do sistema de impermeabilização. Aplicar o produto em demãos cruzadas aguardando o tempo de no mínimo 6 horas de cura de uma demão para outra. O produto deverá ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado. Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%. Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e outros.

O DRYKOPRIMER ACQUA não deve ser utilizado em caixas de água e em reservatórios. O produto não pode estar submetido a tráfego intenso e a abrasão.

**CONSUMO**

0,30 litro/m<sup>2</sup>

**EMBALAGEM**

Pote de 1 litro  
Galão de 3,6 litros  
Balde de 18 litros  
Tambor de 200 litros.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau desempenho da obra em função do uso incorreto e devido não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto deve

ser aplicada por profissional habilitado e em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

## **MANUSEIO E SEGURANÇA**

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
  - O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
  - Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
  - Não indicado para aplicação em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada
  - Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br)