

Embalagem



05 cm x 10 m – pack com 16 rolos
10 cm x 10 m – pack com 08 rolos
15 cm x 10 m – pack com 06 rolos
20 cm x 10 m – pack com 04 rolos
30 cm x 10 m – individual
45 cm x 10 m – individual
60 cm x 10 m – individual
90 cm x 10 m – individual

Pallets

05 cm – 60 packs c/ 960 rolos
10 cm – 60 packs c/ 480 rolos
15 cm – 48 packs c/ 288 rolos
20 cm – 60 packs c/ 240 rolos
30 cm – 168 rolos
45 cm – 112 rolos
60 cm – 84 rolos
90 cm – 56 rolos

Cor Acabamento

Alumínio

Espessura aproximada

1 mm

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

Fita autoadesiva multiuso à base de asfalto com poliméricos protegida com filme de alumínio que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares para solucionar problemas de gotejamento e vedações.

Onde aplicar

- ✓ Telhados;
- ✓ Rufos e chapas metálicas;
- ✓ Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- ✓ Sheds e cúpulas,
- ✓ Vedações de domos e claraboia;
- ✓ Reparos rápidos em baús, toldos e similares;
- ✓ Sistema de reflexão térmica;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Alta adesividade em diversas superfícies;
- ✓ Alta reflexão dos raios UV;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Tração Longitudinal	N	120
Alongamento Longitudinal	%	Min. 15
Absorção de Água	%	Max. 1
Flexibilidade Baixa Temperatura	°C	-10
Escorrimento	°C	Min. 80
Envelhecimento acelerado	Sem alteração	
Flexibilidade à baixa temperatura após envelhecimento	°C	0
Resistência ao descolamento	N/m	80

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **DRYKOFITA ALUMÍNIO** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.



DRYKOFITA ALUMÍNIO

Fita asfáltica autoadesiva multiuso

Observações

Condições de aplicação: mínimo 20 °C e máximo: 50 °C.

A **DRYKOFITA** não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas

A **DRYKOFITA** não tem resistência a chuvas de granizo, não deve ser aplicados em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Não substitui peças complementares em telhados e outros sistemas;

Não deve ficar exposta ao tráfico de pessoas ou veículos.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Aplicação do primer

Aplique uma demão de **DRYKOPRIMER ACQUA** ou **DRYKOPRIMER ECO** e aguarde a secagem por no mínimo 6 horas antes da colagem.

Aplicação

Em telhados inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para a mais alta. Remova o filme plástico expondo o asfalto adesivo e aplique este lado na superfície imprimada pressionando para melhor aderência e removendo possíveis bolhas de ar. A **DRYKOFITA ALUMÍNIO** deve estar totalmente apoiada na superfície de aplicação.

Em superfícies irregulares como telhados deve aplicar a **DRYKOFITA ALUMÍNIO** acompanhando as ondulações, removendo o filme plástico conforme faz a aderência na superfície.

Em áreas muito frias promover o pré aquecimento da **DRYKOFITA ALUMÍNIO** com ar quente ou através do calor do sol.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente e mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

