

## DRYKO EMUL

Emulsão asfáltica composta de asfalto e aditivos especiais modificada, utilizada na preparação de argamassa e mástique para sistemas impermeabilizantes. Produto tixotrópico.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Confecção de camada amortecedora para proteção da impermeabilização em áreas com tráfego de veículos, como rampas de estacionamento, etc., para preenchimento de juntas de movimentação em placas de proteção mecânica acabada.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar seca, limpa, isenta de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza. Executar a regularização com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume. Arredondar os cantos vivos e as arestas.

## APLICAÇÃO

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

Camada amortecedora: Executar a camada amortecedora com argamassa no traço 1:3:8, (cimento : **Dryko Emul** : areia) misturar até a obtenção de uma argamassa homogênea, coesa e consistente. Aplicar em até duas horas após a mistura.

Calafetação de juntas: Efetuar mistura na proporção 1:3, (**Dryko Emul** : areia), misturar os componentes até a obtenção de uma pasta uniforme, coesa e consistente. Aplicar utilizando espátula, preenchendo completamente o vão das juntas da proteção mecânica.

## CONSUMO

Camada amortecedora: 2,5 a 3,0 L/m<sup>2</sup>/cm  
Calafetação de juntas: 0,2 L/m de juntas 2x2 cm

## EMBALAGEM

Barrica de 50 kg

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor sob a temperatura de no máximo 25°C.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau desempenho da obra em função do uso incorreto e devido não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto deve ser aplicada por profissional habilitado e em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

## MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br)