

DRYKO

impermeabilizantes

DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA

Hidrorrepeleante a base de silano-siloxano

Embalaje

Galón 3,6 L
Balde 18 L



Pallets

3,6 L – 36 bandejas com 4 un = 144 unidades

18 L – 36 unidades

Acabado

Incoloro

Consumo

0,15 a 0,500 l/m²

La porosidad de la superficie puede variar el consumo del producto.

Validez

Válido por 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se respeten los estándares de almacenamiento.

Almacene en un lugar cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor, en ambientes con temperaturas que no excedan los 30 °C y en posición vertical.

Información de transporte

Galón 3,6 L
Altura: 191 mm.
Diámetro: 188 mm
Peso bruto: 3,8 Kg

Balde 18 L
Altura: 340 mm.
Diámetro: 304 mm.
Peso bruto: 18,6 kg

NCM: 3209.90.19

Descripción

Repelente al agua a base de silano-siloxano para la protección de fachadas donde requiere el aspecto natural del acabado en piedras naturales, ladrillos expuestos y concreto.

Donde aplicar

- ✓ Fachadas de piedra natural;
- ✓ Hormigón expuesto
- ✓ Ladrillos a la vista;
- ✓ Tejas de fibrocemento;
- ✓ Azulejos de cerámica;
- ✓ Morteros de fachadas;
- ✓ Protección contra la lluvia;

Para otras aplicaciones consultar a nuestro equipo técnico **DRYKO**.

Ventajas

- ✓ No altera la apariencia natural del acabado;
- ✓ No mancha ni amarillea;
- ✓ Fácil aplicación;
- ✓ Listo para usar
- ✓ Producto no tóxico;
- ✓ Alta durabilidad;

Datos técnicos

Ensaio	Unidade	Especificación
Masa Específica	g/cm ³	1,00 a 1,10
Viscosidad Copo Ford 4	s	12 a 18
Secado entre capas	Horas	1 a 2
Aspecto	Líquido blanco opaco	

Preparación de la superficie

El sustrato para la aplicación de **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** debe estar limpio, libre de cuerpos extraños, restos, puntas de armaduras, restos de moho o productos de impregnación, defectos y nidos. En concreto liso, lije con un cepillo de acero o mecánicamente para abrir la porosidad y eliminar los agentes de liberación o el agente de curado.

En superficies con pintura o resinas viejas, se debe lijar para eliminar el producto.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700



Observaciones

Debido a que se trata de una aplicación de productos químicos, es necesario el uso de EPP, tales como: máscara protectora, gafas, botas y guantes.

El mortero utilizado en la regularización no debe contener cal ni aditivos repelentes al agua.

Espere a que el mortero cure por al menos 7 días.

Manejo y seguridad

- ✓ Recomendamos observar las normas de seguridad establecidas por los organismos competentes y el uso de EPP adecuados.
- ✓
- ✓ El producto no debe ser ingerido ni entrar en contacto con la piel o los ojos.
- ✓
- ✓ En caso de ingestión accidental, no fuerce el vómito. En contacto con los ojos, enjuague bien con agua durante al menos 15 minutos. En contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón y use humectante.
- ✓
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- ✓
- ✓ Para obtener más información sobre el manejo y la seguridad, consulte el MSDS del producto, disponible en nuestro sitio web: www.dryko.com.br.

Aplicación del producto

Mezcle el producto antes de comenzar la aplicación. Para aplicar el producto, use un rodillo de pintura, brocha o spray.

Con el sustrato seco, aplique la primera capa de **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** hasta que la superficie esté completamente saturada o el producto gotee y espere a que se seque.

Aplique la segunda capa de **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** hasta que el producto salga a la superficie y espere a que se seque por completo.

No aplicar sobre superficies recubiertas de cerámica. El método de aplicación puede variar según el tipo de recubrimiento.

DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA debe estar expuesto, no pueden recibir protección mecánica ni revestimiento. No utilizar en piscinas y embalses.

Limpieza

La limpieza de herramientas y equipos se puede realizar con agua antes de secar el producto, después del secado, la extracción debe realizarse mecánicamente.

AVISO LEGAL

DRYKO IMPERMEABILIZANTES garantiza la calidad de sus productos contra defectos de fabricación de acuerdo con las disposiciones legales del Código de Protección al Consumidor, recordando que el rendimiento final del producto está directamente influenciado por la calidad de la aplicación y sus condiciones, incluidos factores como el clima, la temperatura, el almacenamiento y formas de aplicar.

DRYKO puede realizar cambios en los productos cuando lo considere necesario, sin previo aviso.

La información en esta hoja técnica del producto se basa en nuestra experiencia y conocimiento, de manera orientativa y de acuerdo con los procedimientos estándar actuales, con análisis realizados en el laboratorio de acuerdo con los requisitos de los productos, no se utilizarán los usos no previstos en este documento.