

EmbalagemGalão 3,6 L
Balde 18 L**Pallets**

3,6 L – 36 bandejas com 4 un = 144 unidades

18 L – 36 unidades

Acabamento

Incolor

Consumo0,15 a 0,500 l/m²

A porosidade da superfície pode variar o consumo do produto.

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporteGalão 3,6 L
Altura: 191 mm
Diâmetro: 188 mm
Peso Bruto: 3,8 KgBalde 18 L
Altura: 340 mm
Diâmetro: 304 mm
Peso Bruto: 18,6 Kg

NCM: 3209.90.19

Descrição

Hidro-repelente a base de silano siloxano para proteção de fachadas onde requer o aspecto natural do acabamento em pedras naturais, tijolos a vista e concreto.

Onde aplicar

- ✓ Fachadas em pedras naturais;
- ✓ Concreto aparente;
- ✓ Tijolos a vista;
- ✓ Telhas de fibrocimento;
- ✓ Telhas cerâmicas;
- ✓ Argamassas de fachada;
- ✓ Proteção contra batida de chuva;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.**Vantagens**

- ✓ Não altera o aspecto natural do acabamento;
- ✓ Não amarela;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Pronto para o uso;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Massa Específica	g/cm ³	1,00 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 4	s	12 a 18
Secagem entre demãos	Horas	1 a 2
Aspecto	Líquido opaco branco	

Preparação da superfícieO substrato para aplicação do **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Em superfícies com pintura antiga ou resinas, deve realizar o lixamento para remoção do produto.

Observações

Por se tratar de uma aplicação de produto químico é necessária a utilização de EPIs como: Máscara de proteção, óculos, botas e luvas.

A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Evitar quantidades excessivas de produto para não ocasionar manchas.

Produto para áreas verticais, em pisos pode não obter resultado de hidro repelência.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Aplicação do produto

Mistura o produto antes de iniciar a aplicação. Para aplicação do produto utilizar rolo de pintura, trincha, pincel ou pulverizador, sendo o pulverizador de mais satisfatória na aplicação.

Com o substrato seco aplique a 1º demão do **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** até apresentar superfície totalmente úmida, sem excesso e em camadas finas.

Com a 1º demão ainda úmida, observando que não há escorrimento e a superfície já absorveu o produto, aplique a 2º demão do **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** e aguarde a secagem total.

Se aguardar a secagem da 1º demão a 2º demão não terá aderência para eficiência do produto.

Não aplicar em superfícies com revestimento cerâmico. O método de aplicação pode variar de acordo com o tipo de revestimento.

O **DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA** deve ficar exposto, não podem receber proteção mecânica ou revestimento. Não utilizar em piscinas e reservatórios.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.