

Embalagem

Tambor 200 Litros

**Pallets**

200 L – 4 unidades

Consumo0,25 a 0,5 L/m²/demão**Validade**

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporte

Tambor 200 L
Altura: 850 mm
Diâmetro: 580 mm
Peso Bruto: 216,00 Kg

NCM: 2715.00.00

Descrição

Pintura a base de alcatrão de hulha, diluído em solventes para proteção de agressões das raízes e barreira de umidade em concreto enterrado.

Onde aplicar

- ✓ Concreto enterrado;
- ✓ Estacas, mourões e postes;
- ✓ Galerias e tubulações de esgoto;
- ✓ Inibidor de raiz sobre proteção mecânica;
- ✓ Jardins e jardineiras;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Inibidor de raízes;
- ✓ Pintura protetiva para caixas de esgoto;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Maior resistência a ambientes agressivos;

Dados técnicos

Ensaios e especificações

Ensaios	Unidade	Especificação
Massa Específica	g/cm ³	0,85 a 1,00
Secagem ao toque	Horas	2
Secagem entre demãos	Horas	4 a 8
Aspecto	Líquido preto	

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **DRYKOALCATRÃO AR** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

Aplicação do DRYKOALCATRÃO AR

Mistura o produto antes de iniciar a aplicação, para aplicação utilizar rolo de pintura, trincha e pincel.

Como proteção anti raiz é necessário somente uma única demão do produto.

Com o substrato seco aplique a 1º demão do **DRYKOALCATRÃO AR** puro e aguarde a secagem de 4 a 8 horas para aplicação da demão seguinte.

Aplique a 2º demão do **DRYKOALCATRÃO AR** puro em camada uniforme e sem excesso, respeitando o intervalo entre as demãos entre 4 a 8 horas.

Observações

Por se tratar de uma aplicação de produto químico é necessária a utilização de EPIs como: Máscara de proteção, óculos, botas e luvas.

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Não utilizar em piscinas e reservatórios.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.

Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e outros.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Proteção mecânica**Horizontal**

Onde houver necessidade recomendamos realizar proteção mecânica utilizando traço 1:4 com **DRYKOFIX CHAPISCO** na água de amassamento com espessura mínima de 3 cm.

Vertical

Realizar chapisco de cimento e areia média traço 1:3 e execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:4, ambos utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **DRYKOFIX CHAPISCO**. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 10 cm acima da impermeabilização. Pode ser utilizada como chapisco argamassa colante.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

[www.DRYKO.com.br](http://www.dryko.com.br)

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

