

DRYKOPRIMER ACQUA

Emulsão asfáltica composta de asfaltos especiais diluidos en agua. Posee baja viscosidad y alto contenido de sólidos que, por su característica, garantiza una cobertura con una sola capa, garantizando una superficie perfecta y proporcionando óptima adherencia al sistema impermeabilizante de base asfáltica.

USOS

Se recomienda para diversos sustratos como hormigón, metal, aluminio, madera entre otros, con su función de mejorar la adherencia en la aplicación de la manta asfáltica, especialmente indicados para ambientes confinados en los que se debe evitar la aplicación de asfaltos a base de solventes.

NORMA

Ensayos y especificaciones según NBR 9686

ENSAYOS

	RESULTADOS	NORMA
Viscosidad Copa Ford nº 4, s	50s	80 Máx. NBR 5849
Secado a un toque (25 °C)	15	120 Máx. NBR 9558
Aspecto	Líquido negro	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se debe realizar una regularización con un mínimo de 1% en dirección a los puntos de desagüe de agua, preparada con mortero de cemento y arena media traza 1: 4, añadiendo emulsión adhesiva DRYKOFIX CHAPISCO en el agua de amasado para mayor adherencia al sustrato. Es importante resaltar que no debe colocarse ningún tipo de hidrófugo en el mortero de regularización. Este mortero deberá tener un acabado con un espesor mínimo de 2,0 cm. Arreglar cantos vivos y aristas, retrabajo de fallas, etc. La superficie a ser impermeabilizada deberá estar seca, limpia, libre de aceites, grasas y partículas sueltas

METODOLOGIA DE APLICACIÓN

Mezclar el producto durante aproximadamente 3 minutos antes de la aplicación.

El producto se aplica puro. Utilizar pincel o rodillo de pintura de lana de carnero en una sola mano, aguardando el secado antes de la aplicación del sistema de impermeabilización. Aplicar el producto aguardando el tiempo de al menos 6 horas de curado. El producto deberá homogeneizarse antes y durante la aplicación.

Se recomienda no aplicar el producto en tiempo lluvioso y sustrato mojado. Recomendamos la aplicación con temperatura entre 10 y 40 °C, y humedad relativa del aire inferior al 85%. Se debe evitar también la aplicación sobre marcas existentes como pinturas, termoplásticos y otros.

El DRYKOPRIMER ACQUA no debe ser utilizado en cajas de agua y en depósitos. El producto no puede estar sometido al tráfico intenso y la abrasión.

CONSUMO

0,30 L/m²

EMBALAJE

Embalaje	Diámetro	Altura
Tambor 200 L	56 cm	85 cm
Balde 18 L	30 cm	35 m
Galón 3,6 L	18 cm	20 m
Pote 1 L	12,5 cm	13 cm

VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

La validez del producto es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se almacene en posición vertical, en el embalaje original e intacta, en un lugar seco, bien ventilado y lejos del calor a una temperatura de no más de 25 °C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación. No asumimos la responsabilidad por el mal desempeño de la obra en función del uso incorrecto y debido no tener el control

directo sobre la aplicación. El producto debe ser aplicado por profesional habilitado y de conformidad con las instrucciones de nuestro boletín técnico y de Ficha de Seguridad del Producto.

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

- Recomendamos observar las normas de seguridad establecidas por los órganos competentes y el uso de EPIs adecuados como guantes y gafas de seguridad.
- El producto no debe ser ingerido ni entrar en contacto con la piel o los ojos.

- En caso de ingestión accidental, no forzar el vómito. En contacto con los ojos, lavar bien con agua durante un período medio de 10 a 15 minutos. En contacto con la piel, lavar bien con agua y jabón y utilizar crema hidratante. No quite el producto. Buscar un médico.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No indicado para aplicación en locales cerrados, si es necesario crear ventilación forzada
- Para más información sobre manejo y seguridad, consulte la MSDS del producto, disponible en nuestro sitio web - www.dryko.com.br