

FICHA TÉCNICA

DRYKOFITA TERRACOTA

Fita Asfáltica Autoadesiva Multiuso com acabamento em Terracota

DESCRIÇÃO

A **DRYKOFITA TERRACOTA** é uma fita autoadesiva multiuso à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, autoprotetida com filme na cor terracota que permite sua exposição às intempéries e aos raios solares, utilizada para solucionar problemas de gotejamentos e vedações.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFITA TERRACOTA Atende a ABNT NBR 16.411.

 Ensaio	 Unidade	 Parâmetros	 Especificação
Espessura	mm	Mínimo 1,0mm	1,03mm
Resistência à Tração - Longitudinal	N	Mínimo 100N	115N
Resistência ao Alongamento - Longitudinal	%	Mínimo 10%	13%
Absorção de Água	%	Máximo 1,5%	0,9%
Flexibilidade à Baixa Temperatura (-10°C)	--	Sem trincas	
Escorrimento (80°C)	--	Sem escorrimento	
Envelhecimento Acelerado: <i>Os corpos de prova, após ensaio não podem apresentar bolhas, escorrimento, gretamento, separação dos constituintes, descolamento ou delaminação</i>	Visual	Sem alteração	
Flexibilidade após Envelhecimento Acelerado (28 dias a 80°C)	--	Sem trincas	
Resistência ao Destacamento	N	Mínimo 80N	95N

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 16.411

Fita Asfáltica Autoadesiva.

ABNT NBR 15.575

Edificações habitacionais Desempenho e Requisitos.

ABNT NBR 9574

Execução de Impermeabilização

ABNT NBR 9575

Impermeabilização Seleção e Projeto.

ONDE APLICAR

- Telhados de fibrocimento, cerâmicos e galvanizados;
- Rufos e chapas metálicas;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Sheds e cúpulas;

- Reparos rápidos em baús, toldos e similares;
- Vedações de domos e claraboias;

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Alta adesividade em diversas superfícies;
- Fácil aplicação;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade.

EMBALAGEM

- 05 cm x 10 m – pack com 16 rolos.
- 10 cm x 10 m – pack com 08 rolos.
- 15 cm x 10 m – pack com 06 rolos.
- 20 cm x 10 m – pack com 04 rolos.
- 30 cm x 10 m – individual.
- 45 cm x 10 m – individual.
- 60 cm x 10 m – individual.
- 90 cm x 10 m – individual.

PALETES

- 05 cm – 60 packs c/ 960 rolos.
- 10 cm – 60 packs c/ 480 rolos.
- 15 cm – 48 packs c/ 288 rolos.
- 20 cm – 60 packs c/ 240 rolos.
- 30 cm – 168 rolos.
- 45 cm – 112 rolos.
- 60 cm – 84 rolos.
- 90 cm – 56 rolos.

RENDIMENTO

- 05 cm x 10 m: 0,5 m².
- 10 cm x 10 m: 1 m².
- 15 cm x 10 m: 1,5 m².
- 20 cm x 10 m: 2 m².
- 30 cm x 10 m: 3 m².
- 45 cm x 10 m: 4,5 m².
- 60 cm x 10 m: 6 m².
- 90 cm x 10 m: 9 m².

ACABAMENTO

- Terracota

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKOFITA TERRACOTA** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

APLICAÇÃO

Primer

Aplique uma demão de **DRYKOPRIMER ACQUA** ou **DRYKOPRIMER** e aguarde a secagem por, no mínimo, 6 horas.

Aplicação da DRYKOFITA TERRACOTA

Em telhados, inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto.

Remova o filme plástico expondo o asfalto adesivo, aplique este lado na superfície imprimada pressionando do centro para as laterais para melhor aderência e removendo possíveis bolhas de ar. A **DRYKOFITA TERRACOTA** deve estar totalmente apoiada na superfície de aplicação.

Em superfícies irregulares como telhados, deve-se aplicar a **DRYKOFITA TERRACOTA** acompanhando as ondulações, removendo o filme plástico conforme faz a aderência na superfície.

Em áreas muito frias, promover o pré-aquecimento da **DRYKOFITA TERRACOTA** com ar quente, através do calor do sol ou fazer o pré-aquecimento do substrato com maçarico.

**Observações:*

- Condições de temperatura para aplicação: mínimo 20°C e máximo 40°C.
- Em telhados, iniciar aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto (cumeeira).

RECOMENDAÇÕES

- A **DRYKOFITA TERRACOTA** não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas.
- A **DRYKOFITA TERRACOTA** não tem resistência a chuva de granizo.
- Não deve ser aplicada em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa.
- Não substitua peças complementares em telhados e outros sistemas.
- Não deve ficar exposta ao tráfego de pessoas ou de veículos.
- Seguir escopo, detalhes e arremates conforme projeto.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.

- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.