



FICHA TÉCNICA

DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO

Fita Asfáltica Multiúso Autoadesiva com acabamento em Alumínio

DESCRIÇÃO

A **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** é uma fita autoadesiva multiúso à base de asfalto com poliméricos protegida com filme disponíveis nas cores: cinza, terracota e alumínio que permite sua exposição às intempéries e aos raios solares para solucionar problemas de gotejamentos e vedações.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO

 Ensaio	 Unidades	 Especificações
Tração Longitudinal	N	100
Alongamento Longitudinal	%	Mín. 10
Absorção de Água	%	Máx. 1
Flexibilidade à Baixa Temperatura	°C	-10
Escorrimento	°C	Mín. 80
Envelhecimento Acelerado	Sem alteração	
Flexibilidade à Baixa Temperatura após Envelhecimento Acelerado	°C	0
Resistência ao Destacamento	N/m	80
Espessura	mm	0,45 a 0,65

ONDE APLICAR

- Telhados de fibrocimento, cerâmicos e galvanizados;
- Rufos e chapas metálicas;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Sheds e cúpulas;
- Vedações de domos e claraboias;
- Reparos rápidos em baús, toldos e similares;
- Sistemas de reflexão térmica.

VANTAGENS

- Alta adesividade em diversas superfícies;
- Alta reflexão dos raios UV;
- Fácil aplicação;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade.

ACABAMENTO

- Alumínio.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

EMBALAGEM

- 05 cm x 10 m – pack com 16 rolos.
- 10 cm x 10 m – pack com 08 rolos.
- 15 cm x 10 m – pack com 06 rolos.
- 20 cm x 10 m – pack com 04 rolos.
- 30 cm x 10 m – individual.
- 45 cm x 10 m – individual.
- 60 cm x 10 m – individual.
- 90 cm x 10 m – individual.

PALETES

- 05 cm – 80 packs c/ 1280 rolos.
- 10 cm – 80 packs c/ 640 rolos.
- 15 cm – 72 packs c/ 432 rolos.
- 20 cm – 80 packs c/ 320 rolos.
- 30 cm – 216 rolos.
- 45 cm – 144 rolos.
- 60 cm – 108 rolos.
- 90 cm – 72 rolos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 05 cm x 10 m: 0,5 m².
- 10 cm x 10 m: 1 m².
- 15 cm x 10 m: 1,5 m².
- 20 cm x 10 m: 2 m².
- 30 cm x 10 m: 3 m².
- 45 cm x 10 m: 4,5 m².
- 60 cm x 10 m: 6 m².
- 90 cm x 10 m: 9 m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

APLICAÇÃO

Primer

Antes da colagem da fita aplique uma demão de **DRYKOPRIMER ACQUA** ou **DRYKOPRIMER** e aguarde a secagem por, no mínimo, 6 horas.

Fita

Em telhados, inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto.

Remova o filme plástico expondo o asfalto adesivo, aplique este lado na superfície imprimada, pressionando do centro para as laterais para melhor aderência e remover possíveis bolhas de ar. A **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** deve estar totalmente apoiada na superfície de aplicação. Deve-se fazer a sobreposição de uma fita sobre a outra.

Em superfícies irregulares como telhados, deve-se aplicar a **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** acompanhando as ondulações, removendo o filme plástico conforme faz a aderência na superfície.

Em áreas muito frias, promover o pré-aquecimento da **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** com ar quente, através do calor do sol ou pré-aquecimento do substrato imprimado com maçarico.

*Observações:

- Condições de aplicação: aplicar o produto com temperatura de no mínimo 20°C e máximo 40°C.
- Em telhados, inicie aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto (cumeeira).

RECOMENDAÇÃO

- A **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas.
- Este produto é considerado manutenível.
- A **DRYKOFITA VEDATUDO ALUMÍNIO** não tem resistência a chuva de granizo.

- Não deve ser aplicada em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa.
- Não substitui peças complementares em telhados e outros sistemas.
- Não deve ficar exposto ao tráfego de pessoas ou de veículos.
- Seguir escopo, detalhes e arremates conforme projeto.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Produto não deve ser ingerido. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**.
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

