

FICHA TÉCNICA

DRYKOLAJE TOP

Membrana Acrílica para Impermeabilização

DESCRIÇÃO

O **DRYKOLAJE TOP** é uma membrana impermeável e flexível à base de resina acrílica, resistente aos raios UV, ozônio e a chuva, possui ótima cobertura de acabamento.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOLAJE TOP

 Características	 Unidades	 Especificações
Massa Específica	g/cm ³	1.300 a 1.400
Viscosidade Krebs Strormer	Ku	120 a 140
Absorção de Água	%	Máximo 12%
Secagem entre Demãos	Horas	2 a 3
Potencial Hidrogeniônico (pH)	Mínimo 8	

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 15.575

Edificações habitacionais Desempenho e Requisitos.

ABNT NBR 9575

Impermeabilização Seleção e Projeto.

ABNT NBR 9574

Execução de Impermeabilização.

ONDE APLICAR

- Lajes de cobertura de pequenas dimensões sem trânsito de pessoas;
- Pinturas refletivas em telhas de fibrocimento;
- Proteção UV sobre o sistema de pintura asfáltica.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Aplicação em forma de pintura;
- Produto atóxico;
- Alta durabilidade;
- Pode ser pigmentado (pigmento de cores pasteis).

ACABAMENTO

- Branco.
- Cinza.
- Terracota.

EMBALAGEM

- Galão 4 kg.
- Balde 12 kg.
- Balde 18 kg.

PALETES

- 4 kg – bandejas com 4 un. = 36 bandejas por palete.
- 12 kg – 42 unidades por palete.
- 18 kg – 36 unidades por palete.

CONSUMO

- 1,0 a 1,2 Kg/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKOLAJE TOP** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agentes de cura.

Executar regularização com caimento mínimo de 1%, para áreas externas e 0,5% para áreas internas em direção aos pontos de escoamento de água. A regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **DRYKOFIX** na água de amassamento para maior aderência no substrato.

A argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Arredondar os cantos e arestas.

Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados com **DRYKOPOXI**. Os ralos devem ter diâmetro mínimo de 75 cm (3 polegadas).

Ao redor de ralos e tubulações emergentes (ex. bacias sanitárias), utilizar como reforço entre concreto e PVC o **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX**.

Trincas e fissuras, devem ser tratadas com **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX** antes da aplicação da impermeabilização.

Juntas frias e emendas de concreto podem ser tratadas com **DRYKOPOXI** ou de acordo com o recomendado pelo engenheiro responsável da estrutura.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso;
- Misturar mecanicamente por 2 minutos com haste limpa e adequada.

APLICAÇÃO

Para melhorar a aderência em substratos muito absorvente ou poroso, antes da aplicação do **DRYKOLAJE TOP**, recomendamos a utilização da 1ª demão diluída em 40% em água limpa.

Com o substrato limpo e seco, aplicar a 1ª demão do produto diluído utilizando rolo de pintura, trincha e pincel. Espere a secagem de 2 a 3 horas para dar continuidade nas demãos seguintes.

Na aplicação da 2ª demão, utilize a tela de poliéster **DRYKOTECLA** em toda área. Dimensione a tela sobre a superfície e aplique o produto puro, começando pelas áreas de ralos, cantos e arestas, posteriormente em toda área restante. Se atentar ao cobrimento total da tela, caso apresente vazios e pontos de abertura, reaplicar o produto pontualmente.

TESTE DE ESTANQUEIDADE

Logo após a impermeabilização executada, realizar o teste de estanqueidade por, no mínimo, 72 horas.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.
- Este produto é manutenível, fazer a reaplicação de 1 a 2 demãos em até 3 anos, conforme ABNT NBR 5674 – Manutenção de Edificações – Requisitos para o Sistema de Gestão de manutenção.
- Não é recomendado para a impermeabilização de piscinas e reservatórios.
- Produto deve ficar exposto, não pode receber proteção mecânica ou revestimento.
- O tráfego é permitido somente em casos de manutenção ou limpeza, para não danificar a camada impermeável, evite apoiar materiais pontiagudos ou similares sobre ela.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos. Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.

- Manter fora do alcance de crianças e animais. Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.