

**Embalagem**

Tambor 200 Litros

**Pallets**

200 L – 4 unidades

**Consumo**0,25 a 0,5 L/m<sup>2</sup>/demão**Validade**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

**Descrição**

Pintura à base de alcatrão de hulha para proteção de agressões das raízes e barreira de umidade em concreto enterrado.

**Onde aplicar**

- ✓ Concreto enterrado;
- ✓ Estacas, mourões e postes;
- ✓ Galerias e tubulações de esgoto;
- ✓ Inibidor de raiz sobre proteção mecânica;
- ✓ Jardins e jardineiras;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

**Vantagens**

- ✓ Inibidor de raízes;
- ✓ Pintura protetiva para caixas de esgoto;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Maior resistência a ambientes agressivos;

**Dados técnicos**

Ensaio	Unidade	Especificação
Massa Específica	g/cm <sup>3</sup>	0,85 a 1,00
Secagem ao toque	Horas	2
Secagem entre demãos	Horas	4 a 8
Aspecto	Líquido preto	

**Preparação da superfície**

O substrato para aplicação do **DRYKOALCATRÃO AR** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.

**Aplicação do DRYKOALCATRÃO AR**

Ainda com o produto na embalagem original, misture por aproximadamente 2 minutos. Para aplicação utilizar rolo de pintura, trincha e pincel.

Como proteção anti raiz é necessário somente uma única demão do produto.

Com o substrato seco aplique a 1º demão do **DRYKOALCATRÃO AR** puro e aguarde a secagem de 4 a 8 horas para aplicação da demão seguinte.

Aplique a 2º demão do **DRYKOALCATRÃO AR** puro em camada uniforme e sem excesso, respeitando o intervalo entre as demãos entre 4 a 8 horas.



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DRYKOALCATRÃO AR

Pintura alcatroada anti raiz

### Observações

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Não utilizar em piscinas e reservatórios.

Recomenda-se não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.

### Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br).
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

### Proteção mecânica

#### Horizontal

Onde houver necessidade recomendamos realizar proteção mecânica utilizando traço 1:4 com **DRYKOFIX** na água de amassamento com espessura mínima de 3 cm.

#### Vertical

Realizar chapisco de cimento e areia média traço 1:3 e execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, ambos utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **DRYKOFIX**. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 10 cm acima da impermeabilização. Pode ser utilizada como chapisco argamassa colante.

### Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

### NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

[www.DRYKO.com.br](http://www.DRYKO.com.br)

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.  
Guarulhos | SP | CEP 07170-325  
Tel. 11 2088-5700

