

Embalagem

Rolo de 1,20 m x 20,83 m = 25 m²
Rolo de 1,20 m x 41,67 m = 50 m²

**Pallets**

25 m² = 100 unidades
50 m² = 80 unidades

Acabamento

Duas faces = Filme de alumínio nos dois lados;
Uma face = Filme de alumínio lado externo e filme branco lado interno.

Consumo

1,10 m²/m²

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Informações de transporte

Peso bruto:

Uma face

25 m² = 2,50 Kg

50 m² = 4,40 kg

Duas faces

25 m² = 3,40 Kg

50 m² = 6,20 kg

NCM: 5407.20.00

Descrição

Filme aluminizada para isolamento térmica servindo como barreira na transmissão do calor e protegendo o forro, a laje, o madeiramento e, principalmente, os ambientes internos de possíveis goteiras. Ele foi desenvolvido e testado dentro das nossas realidades climáticas, tendo um excelente custo-benefício.

Onde aplicar

- ✓ Telhados em geral;
- ✓ Empreendimentos residenciais e comerciais;
- ✓ Indústrias;
- ✓ Áreas onde necessitam de isolamento térmica;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Fácil instalação;
- ✓ Reduz em até 90 % do calor vinda do telhado;
- ✓ Proporciona maior vida útil do madeiramento;
- ✓ Não propaga chama, atendo a Instrução Técnica IT 10;
- ✓ No inverno mantém a temperatura interna;
- ✓ Inibi a proliferação de fungos, insetos e roedores;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;

Aplicação da subcobertura

O produto deve ser aplicado diretamente sobre os caibros da estrutura de madeira do telhado, que devem estar limpos e isentos de qualquer contaminação com produtos químicos para não afetar a aplicabilidade.

Desenrole o **DRYKOFOIL** no sentido horizontal sobre os caibros, começando no beiral e subindo até a cumeeira ou de forma a garantir que na área de sobreposição, as faixas superiores sempre fiquem por cima das inferiores, nas emendas do **DRYKOFOIL** utilizar a **FALUM**.

Fixe o **DRYKOFOIL** nos caibros do madeiramento utilizando pregos ou grampos, fazendo sempre uma sobreposição de no mínimo 10 cm entre as diferentes faixas do **DRYKOFOIL**.

Em telhados existentes é recomendada a remoção do telhado para fixação do **DRYKOFOIL** no madeiramento.

Durante a instalação do **DRYKOFOIL**, evitar ondulações na manta e perfurações desnecessárias.

Quando utilizar a **DRYKOFOIL** uma face o lado aluminizado deve ficar voltada para o telhado.

Pode realizar a colagem das emendas do **DRYKOFOIL** com duas ou mais faixas antes de leva-la para o local de instalação.

Observações

Não utilizar em ambientes submersos e/ ou com produtos agressivos.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo..
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.