

FICHA TÉCNICA

DRYKOPOXI PISO PRIMER

Primer para Revestimento Epóxi e Poliuretano

DESCRIÇÃO

O **DRYKOPOXI PISO PRIMER** é um primer à base de resina epóxi para revestimentos, pinturas epóxi e poliuretanos, possui características de aplicação em superfícies úmidas, com ótima aderência.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOPOXI PISO PRIMER

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Pot Life	Horas	1 a 2 Horas
Secagem ao Toque	Horas	6 a 8 Horas
Tempo de Cura	Dias	7 Dias
Aderência no Concreto	MPa	>5 MPa

ONDE APLICAR

- Concreto, metal, madeira e outras superfícies;
- Uso para áreas industriais e comerciais;
- Estacionamentos e passeios;
- Primer para pintura epóxi e poliuretanos em geral;
- Tratamento anticorrosivo.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Aplicado com umidade superficial;
- Isento de solvente;
- Ótima aderência.

EMBALAGENS

Conjunto de 3,2 Kg.

- Peso - Componente A – 2,18 Kg.
- Peso - Componente B – 1,02 Kg.

PALETES

- Conjunto de 3,2 kg – 72 conjuntos por palete.

ACABAMENTO

- Amarelado.

CONSUMO

- 0,15 a 0,20 Kg/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKOPOXI PISO PRIMER** deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes, agentes de cura ou endurecedores de superfícies.

Realizar lavagem de alta pressão na área e aguardar a secagem.

A área deve estar reparada sem trincas e fissuras, caso contrário, reparar o concreto com argamassa estrutural e as trincas e fissuras tratar com adesivo estrutural **DRYKOPOXI**, aguardando a cura de acordo com as instruções de uso do produto.

Executar a regularização com caimento mínimo de 1% para áreas externas e 0,5 % para áreas internas em direção aos pontos de escoamento de água.

A regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **DRYKOFIX** na água de amassamento para maior aderência no substrato.

A argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm.

Argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.

A utilização de argamassa não é recomendada para área de tráfego de veículos e de carga.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar os componentes individualmente com auxílio de um misturador de baixa rotação com hélice, por aproximadamente 2 minutos.

Após a mistura individual dos componentes, adicionar todo o conteúdo do componente B ao componente A e misturar por mais 2 minutos até que se tenha um produto homogêneo.

APLICAÇÃO

Aplique uma demão do produto com rolo de lã para epóxi, sem deixar acúmulo, e aguarde a secagem por, no mínimo, 6 horas para aplicação da pintura ou membrana.

*Observações:

- Aguardar a cura da argamassa por, no mínimo, 7 dias e do concreto por, no mínimo, 28 dias
- Antes de aplicar o produto em áreas com concentração de produtos químicos, consulte o time técnico **DRYKO** para análise de resistência química.
- Temperatura de aplicação entre 10°C e 40°C.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

