

FICHA TÉCNICA

# DRYKAL

Aditivo Plastificante para Argamassa

## DESCRIÇÃO

O **DRYKAL** é um aditivo líquido para argamassas, proporciona trabalhabilidade, incorporação de ar e plasticidade reduzindo as trincas e fissuras de retração.

## DADOS TÉCNICOS - DRYKAL

|  Ensaios |  Unidades |  Especificações |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto                                                                                   | Cor                                                                                        | Líquido marrom escuro                                                                              |
| Densidade                                                                                 | g/cm <sup>3</sup>                                                                          | 1,000 a 1,200 g/cm <sup>3</sup>                                                                    |
| Potencial Hidrogeniônico (pH)                                                             | --                                                                                         | Mínimo 9                                                                                           |

## ONDE APLICAR

- Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- Argamassa de assentamento;
- Requadramento de vigas e pilares;
- Regularização e proteção mecânica para a impermeabilização.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

## VANTAGENS

- Melhora a trabalhabilidade em argamassa;
- Reduz as fissuras por retração;
- Incorpora ar na argamassa, melhorando a aplicação;
- Reduz espaço em estoque;
- Reduz o consumo de água na argamassa;
- Fácil utilização.

## EMBALAGEM

- Pouch 1 litro.
- Galão 3,6 litros.
- Balde 18 litros.

## PALETE

- Pouch 1 litro - 24 caixas com 12 un. – 288 unidades.
- Galão 3,6 litros - 36 caixas com 4 unidades – 144 unidades.
- Balde 18 litros - 36 unidades.

## ACABAMENTO

- Produto incorpora-se na argamassa. (não possui cor de acabamento).

## CONSUMO

- 100 ml para 50 kg de cimento.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar limpas, secas e sem trincas.

Nos casos de revestimentos, as superfícies precisam estar chapiscadas.

### \*Observações:

- Homogeneizar o produto antes de utilizar.
- O traço da argamassa deve ser dosado em função da quantidade de cimento. Utilizar medidor específico para adição correta do produto e evitar superdosagem ou subdosagem.

## PREPARO DO PRODUTO

Ainda com o produto na embalagem original, homogeneizar durante 2 minutos.

## APLICAÇÃO

O **DRYKAL** deve ser diluído na água de amassamento na proporção de 100 ml para 50 kg de cimento.

### **Argamassa**

Realizar o chapisco aditivado com adesivo **DRYKOFIX** e após 24 horas, lançar a argamassa de revestimento aditivada com **DRYKAL**, que deverá ser diluído na água de amassamento na proporção de: 100 ml para cada saco de cimento de 50 kg, no traço 1:4 (cimento:areia).

Executar camadas com espessura de no máximo 1 cm, assim que secar a primeira camada lançar as demais respeitando a secagem.

Não ultrapasse 6 horas entre uma camada e outra, caso aconteça, recomenda-se efetuar um novo chapisco.

Na última camada de argamassa aditivada com **DRYKAL**, necessário efetuar o acabamento desempenado.

## MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados. O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **[www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br)**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

## NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E  
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

