

Embalagem

Cartucho de 400 g

**Pallets**Caixa com 20 unidades
80 Caixas = 1600 unidades**Consumo aproximado**

3 m/cartucho em juntas de 1x1cm

Cores

Branco e Cinza

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

Selante à base de poliuretano monocomponente de dureza shore A 40 de ótima característica elástica e tixotrópica. Possui excelente resistência a intempéries e raios ultravioletas.

Onde aplicar

- ✓ Juntas de fachadas cerâmicas;
- ✓ Juntas de pré-moldados;
- ✓ Calafetação de esquadrias (portas e janelas);
- ✓ Tratamentos de trincas e fissuras em concreto;
- ✓ Tratamento de ralos e tubulações;
- ✓ Vedações de fixações em lajes;
- ✓ Vedações de parafusos e calhas em telhados;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.**Vantagens**

- ✓ Alta aderência e resistência;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Aplicado em áreas horizontais e verticais;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade e flexibilidade;
- ✓ Resistente aos raios UV e ozônio;
- ✓ Aceita pintura com tintas convencionais de fachada;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Cura total	Dias	7
Tempo de cura	Horas	3mm / 24
Alongamento de ruptura	%	>280
Capacidade de movimentação	%	25
Dureza Shore A		35 a 45
Temperatura de trabalho	°C	8 a 40
Resistência à temperatura após cura	°C	-30 a 85
Densidade	g/cm ³	1,45 a 1,55

Ensaio realizado a 25 °C e umidade relativa a 50 %.

Preparação da superfícieO substrato para aplicação do **SELANTE VEDATUDO PU40 FLEX** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos. Em concretos lisos realizar lixamento com escova de aço ou mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agente de cura.**Aplicação**

Cortar o bico plástico na altura da rosca interna e rosquear o bico aplicador, cortar o bico em um ângulo de 45° na altura compatível com a espessura de aplicação desejada. Execute a aplicação com um aplicador manual ou pneumático.

Observações

Utilizar fita crepe para limitar o local de aplicação. Remover ainda com o produto úmido.

Não utilizar em piscinas, espelhos d'água, cascatas e áreas com grande concentração de cloro.

Pode ocorrer variação de cor devido à exposição da tinta a substâncias químicas presente no selante.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Se necessário no fundo das juntas colocar um limitador de profundidade na abertura da junta para moldar a seção a ser preenchida.

Deve respeitar o fator de forma para preenchimento das juntas em 2:1 Largura x profundidade. O selante de poliuretano **SELANTE VEDATUDO PU40 FLEX** tem capacidade de movimentação de 25 %.

Para acabamento remova o excesso de material com uma espátula. O acabamento côncavo é feito com uma espátula ou colher. Nunca use sabão ou outros produtos.

Os melhores resultados referentes à pintura são obtidos quando o selante está completamente seco.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.