

## FICHA TÉCNICA

# DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO

Adesivo Vedante para Fixação de Substratos Diversos.

## DESCRIÇÃO

O **DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO** é um selante adesivo de poliuretano híbrido monocomponente, que cura em temperatura ambiente, formando juntas flexíveis e resistentes. Desenvolvido para a fixação de diversos materiais, estando secos ou úmidos. Não provoca manchas na superfície dos espelhos ou de materiais porosos, não forma fungos e é resistente a variações de temperatura de -20°C até + 90°C.

## DADOS TÉCNICOS - DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO

| <br><b>Ensaaios</b><br>(Realizados a 25°C e Umidade Relativa do ar a 50%) | <br><b>Unidades</b> | <br><b>Especificações</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densidade (Não Curado)                                                                                                                                     | g/cm <sup>3</sup>                                                                                    | 1,60 ± 0,05                                                                                                  |
| Tixotropia (Sem Escorrimento)                                                                                                                              | --                                                                                                   | Alta (Sem Escorrimento)                                                                                      |
| Temperatura de Aplicação                                                                                                                                   | °C                                                                                                   | 10 a 35                                                                                                      |
| Tempo Útil para Aplicação                                                                                                                                  | Minutos                                                                                              | 15                                                                                                           |
| Tempo para Formação da Película                                                                                                                            | Minutos                                                                                              | 15                                                                                                           |
| Tempo de Cura                                                                                                                                              | Mm/24 Horas                                                                                          | 3mm                                                                                                          |
| Dureza Shore A                                                                                                                                             | --                                                                                                   | 40 ± 5                                                                                                       |
| Resistência à Tração                                                                                                                                       | N/mm <sup>2</sup>                                                                                    | 0,8                                                                                                          |
| Alongamento na Ruptura                                                                                                                                     | %                                                                                                    | 83                                                                                                           |
| Coesão (Aço e Vidro)                                                                                                                                       | %                                                                                                    | 100                                                                                                          |
| V.O.C                                                                                                                                                      | --                                                                                                   | Não detectado.                                                                                               |

## ONDE APLICAR

- Vidros, metais, concreto, gesso, argamassas, azulejos, cerâmicas, cubas, mármore e granitos;
- Fixações de rodapé;
- Fixações de soleiras;
- Fixações de espelhos e vidros;
- Tubulações de PVC.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

## VANTAGENS

- Não escorre;
- Adere em diversas superfícies;
- Adere em superfícies úmidas;
- Alta resistência ao intemperismo;
- Aceita pintura; • Antifungos;
- Não mancha materiais porosos;
- Cola até debaixo d'água.

## EMBALAGEM

- Cartucho de 360g.

## PALETE

- Caixa com 20 unidades – 80 caixas por palete = 1600 unidades.

## ACABAMENTO

- Branco.

## CONSUMO APROXIMADO

- 100 ml/m linear/cordão 1 cm x 1 cm.

## CONSUMO APROXIMADO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO** deve estar limpo, livre de óleos, pó ou gorduras, assim como materiais soltos.

Limpar com álcool isopropílico e secar antes da colagem. Nunca usar querosene ou gasolina para limpeza.

Para melhor acabamento recomenda-se o uso de fitas adesivas, que devem ser removidas antes da formação de película do produto. Recomenda-se fazer um teste prévio de aderência ou compatibilidade em casos de materiais diferentes dos indicados acima.

Antes da aplicação do **DRYKO SELANTE VEDATUDO FIXATUDO**, simule o posicionamento do espelho ou peça na área desejada, verificando e demarcando a posição onde ele será fixado.

Verificar se as superfícies: paredes pintadas, paredes no reboco, azulejo, granito, mármore, madeira, etc. – estão totalmente regularizadas, limpas, firmes e sem áreas soltas ou ocas; caso necessário, promover limpeza, reparos e/ou lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente até chegar em uma superfície firme, executar a regularização necessária, aguardar a cura para aplicar o produto.

## PREPARO DO PRODUTO

- Pronto para uso.

## APLICAÇÃO

Cortar o bico plástico do cartucho na altura da rosca interna e rosquear o bico aplicador. Corte o bico aplicador em um ângulo de 45° na altura compatível com a espessura da aplicação desejada.

Execute a aplicação com um aplicador manual ou pneumático.

Aplicar o produto na área desejada e realizar o acabamento, no caso de uso da fita adesiva, remover antes da formação de película do produto.

### **Fixação de Espelhos**

Aplique o adesivo em forma de filetes equidistantes, de 6 mm a 8 mm de espessura, deixando, no mínimo, 3 mm de folga entre as partes. Isto permite a evaporação da umidade por de trás do espelho.

Veja na página a seguir a tabela com as medidas recomendadas para a aplicação por m<sup>2</sup>. ↘

## MEDIDAS RECOMENDADAS POR M<sup>2</sup>

| Área do Espelho<br>(m <sup>2</sup> ) | Comprimento do Cordão x Espessura x Área |       |       |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|
|                                      | 4 mm                                     | 5 mm  | 6 mm  |
| 0,50                                 | 10 cm                                    | 13 cm | 15 cm |
| 0,75                                 | 15 cm                                    | 19 cm | 23 cm |
| 1,00                                 | 20 cm                                    | 25 cm | 30 cm |
| 1,25                                 | 25 cm                                    | 32 cm | 38 cm |
| 1,50                                 | 30 cm                                    | 38 cm | 45 cm |
| 1,75                                 | 35 cm                                    | 44 cm | 53 cm |
| 2,00                                 | 40 cm                                    | 50 cm | 60 cm |
| 2,50                                 | 50 cm                                    | 63 cm | 75 cm |
| 3,00                                 | 60 cm                                    | 75 cm | 90    |

Junte as partes e pressione. Caso o produto escorra para fora do espelho, remova o excesso com um tecido absorvente úmido.

Para melhor posicionamento das peças, recomenda-se ajustar antes dos 15 minutos de cura (secagem) inicial.

Calce o espelho utilizando um suporte (fita adesiva, calço), para aguardar a cura inicial por, no mínimo, 24 horas.

A cura total é de 24 horas, mas pode variar em função da quantidade de adesivo e peso das peças a serem fixadas.

Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão, na reutilização, retirar o tampão.

Após aberto, utilizar o produto em até duas semanas.

### \*Observações:

- Em casos de objetos pesados providenciar apoio para sustentar o peso até que o selante seque.
- Não é indicado para colagens estruturais, contato com produtos químicos agressivos e aplicações em contato com alimentos.
- Não é indicado para colagens em polipropileno, polietileno, poliamida, poliacrilato e politetrafluoretileno, assim como em imersão prolongada em água, como por exemplo: caixas d'água, aquários, piscinas.

## RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

## MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito.
- Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos.
- Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto.
- Procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **[www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br)**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

## NOTA LEGAL

### A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

