

DESCRIÇÃO

A **DRYKOFITA CINZA** é uma fita autoadesiva multiúso à base de asfalto com poliméricos, protegida com um filme na cor cinza que permite sua exposição às intempéries e aos raios solares para solucionar problemas de gotejamento e vedações.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOFITA CINZA - Atende a NBR 16.411:2024.

Ensaio	Unidade	Parâmetros	Resultados
Espessura	mm	Mínimo 1,0	1,03 mm
Resistência à tração (Longitudinal)	N	Mínimo de 100	115 N
Resistência ao alongamento (Longitudinal)	%	Mínimo 10	13%
Absorção de água	%	Máximo 1,5	0,9%
Flexibilidade à baixa temperatura (-10°C)	-	Sem trincas	Sem trincas
Escorrimento (80°C)	-	Sem escorrimento	Sem escorrimento
Envelhecimento acelerado: Os corpos de prova, após ensaio, não podem, apresentar bolhas, escorrimento, gretamento, separação dos constituintes, descolamento ou delaminação.	Visual	Sem alteração	Sem alteração
Flexibilidade após envelhecimento acelerado (28 dias a 80°C)	-	Sem trincas	Sem trincas
Resistência ao Destacamento	N	Mínimo 80	95 N

NORMAS TÉCNICAS EM ATENDIMENTO

NBR 16.411 - Fita asfáltica autoadesiva.

ONDE APLICAR

- Telhados;
- Rufos e chapas metálicas;
- Dutos de ventilação e ar-condicionado;
- Sheds e cúpulas;
- Vedações de domos e claraboias;
- Reparos rápidos em baús, toldos e similares;
- Sistema de reflexão térmica.

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Alta adesividade em diversas superfícies;
- Alta reflexão dos raios UV;
- Alta durabilidade;
- Produto atóxico;
- Fácil aplicação.

EMBALAGEM

- 5cm x 10m - pack c/ 16 rolos;
- 10cm x 10m - pack c/ 8 rolos;
- 15cm x 10m - pack c/ 6 rolos;
- 20cm x 10m - pack c/4 rolos;
- 30cm x 10m - individual;
- 45cm x 10m - individual;
- 60cm x 10m - individual;
- 90cm x 10m - individual.

PALETES

- 5cm - 60 packs c/ 960 rolos;
- 10cm - 60 packs c/ 480 rolos;
- 15cm - 48 packs c/288 rolos;
- 20cm - 60 packs c/ 240 rolos;
- 30cm - 168 rolos;
- 45cm - 112 rolos;
- 60cm - 84 rolos;
- 90cm - 56 rolos.

RENDIMENTO

- 5cm x 10m - 5m²;
- 10cm x 10m - 1m²;
- 15cm x 10m - 1,5m²;
- 20cm x 10m - 2m²;
- 30cm x 10m - 3m²;
- 45cm x 10m - 4,5m²;
- 60cm x 10m - 6m²;
- 90cm x 10m - 9m².

ACABAMENTO

- Alumínio.

ESPESSURA

- 1mm

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKOFITA CINZA** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

APLICAÇÃO

Aplicação do Primer

Aplique uma demão de **DRYKOPRIMER ACQUA** ou **DRYKOPRIMER** e aguarde a secagem por, no mínimo, 6 horas antes da colagem.

Aplicação da DRYKOFITA CINZA

Em telhados, inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto.

Remova o filme plástico expondo o asfalto adesivo, aplique este lado na superfície imprimada pressionando do centro para as laterais para melhor aderência e removendo possíveis bolhas de ar. A **DRYKOFITA CINZA** deve estar totalmente apoiada na superfície de aplicação.

Em superfícies irregulares como telhados, deve-se aplicar a **DRYKOFITA CINZA** acompanhando as ondulações, removendo o filme plástico conforme faz a aderência na superfície.

Em áreas muito frias promover o pré-aquecimento da **DRYKOFITA CINZA** com ar quente ou através do calor do sol.

OBSERVAÇÕES

Condições de aplicação: mínimo 20°C e máximo 40°C.

Em telhados, inicie a aplicação sempre do ponto mais baixo para o mais alto (cumeeira).

A **DRYKOFITA** não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas. A **DRYKOFITA** não tem resistência a chuva de granizo, não deve ser aplicadas em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Não substitui peças complementares em telhados e outros sistemas. Não deve ficar exposta ao tráfego de pessoas ou de veículos.

Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

LIMPEZA

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente e de forma mecânica.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos.
- Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

DRYKO

AQUI A GENTE PROTEGE!

Estrada do Bonsucesso, nº 6001
Rio Abaixo - Itaquaquecetuba, SP -Brasil
CEP 08579-000 | Tel.: (11) 2088-5700

