

FICHA TÉCNICA

DRYKOVEDA

Aditivo Impermeabilizante Hidrófugo

DESCRIÇÃO

O **DRYKOVEDA** é um aditivo hidrófugo impermeabilizante para concretos e argamassas, tornando-os impermeáveis à penetração de umidade devido a redução de absorção capilar.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOVEDA

 Características	 Unidades	 Especificações
Aspecto	Cor	Líquido opaco branco
Densidade	g/cm ³	0,900 a 1,100 g/cm ³
Potencial Hidrogeniônico (pH)	--	Mínimo 8

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 16.072
Argamassa Impermeável.

ABNT NBR 15.575
Edificações habitacionais -
Desempenho e Requisitos.

ABNT NBR 9575
Impermeabilização
Seleção e Projeto.

ABNT NBR 9574
Execução de
Impermeabilização.

ONDE APLICAR

- Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- Baldrame, sapatas e radiers;
- Poços de elevador;
- Fundações e alicerces;
- Contra pisos em contato com o solo;
- Argamassas de assentamento;
- Muros de arrimo e contenção.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Reduz a capilaridade das argamassas e concretos;
- Melhora a impermeabilidade;
- Não contém cloreto;
- Não altera o slump do concreto;
- Pode ser utilizado em betoneira ou usina;
- Fácil dosagem em função do cimento.

EMBALAGEM

- Pote de 1 litro.
- Galão de 3,6 litros.
- Balde de 18 litros.
- Tambor de 200 litros.

PALETES

- Pote 1 litro - 72 bandejas com 6 un. - 432 unidades.
- Galão 3,6 - 36 bandejas com 4 un. - 144 unidades.
- Balde 18 - 36 unidades.
- Tambor - 4 unidades.

ACABAMENTO

- Produto incorpora na argamassa ou no concreto. (não possui cor de acabamento).

CONSUMO

- Argamassa: 2,00 L. (4% de aditivo sobre o peso de cimento).
- Concreto: 0,50 L. (1% de aditivo sobre o peso do cimento).

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperatura não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agentes de cura.

As superfícies que serão impermeabilizadas devem estar limpas, secas e sem trincas. Nos casos de revestimentos, as superfícies precisam estar chapiscadas.

*Observações:

- Homogeneizar o produto antes de utilizar.
- O traço da argamassa deve ser dosado em função da quantidade de cimento. Utilizar medidor específico para adição correta dos produtos e evitar superdosagem ou subdosagem.

PREPARO DA PRODUTO

Ainda com o produto na embalagem original, homogeneizar durante 3 minutos.

APLICAÇÃO

O **DRYKOVEDA** deve ser diluído na água de amassamento nas proporções:

- Argamassas = 2 litros para cada saco de cimento de 50 kg.
- Concreto = 0,50 litros para cada saco de cimento de 50 kg.

Argamassa

Realizar o chapisco aditivado com adesivo **DRYKOFIX** e após 24 horas, lançar a argamassa de revestimento aditivada com o hidrófugo **DRYKOVEDA** que deverá ser diluído na água de amassamento na proporção de: 2 litros para cada saco de cimento de 50 kg (4% de aditivo sobre o peso do cimento), no traço 1:4 (cimento:areia).

Executar camadas com espessura de, no máximo, 1 cm, assim que secar a primeira camada lançar as demais respeitando a secagem.

Não ultrapasse 6 horas entre uma camada e outra, caso aconteça, recomenda-se efetuar um novo chapisco.

Na última camada de argamassa aditivada com **DRYKOVEDA**, necessário efetuar o acabamento desempenado.

Concreto

Adicionar o aditivo **DRYKOVEDA** na água de amassamento na proporção de 0,50 litros para cada saco de cimento de 50 kg (1% de aditivo sobre o peso do cimento), realizar a mistura em betoneira ou caminhão betoneira e lançar o concreto na área desejada.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

