

FICHA TÉCNICA

DRYKOPRIMER PRO

ACQUA

Emulsão Asfáltica à Base de Água

DESCRIÇÃO

O **DRYKOPRIMER ACQUA PRO** é uma emulsão asfáltica à base de água, composta de asfalto que garante uma cobertura com única demão para o sistema de imprimação dos impermeabilizantes asfálticos.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOPRIMER ACQUA PRO

 Ensaios	 Normas	 Parâmetros	 Resultados
Massa Específica	ABNT NBR 5829	0,98 a 1,04	1,000 h/ml
Viscosidade Ford 4,25°C	ABNT NBR 5184	Máximo 80s	35s
Secagem ao Toque (75 Micras)	ABNT NBR 9686	Máximo 120 Minutos	15 Minutos
Ponto de Amolecimento (Resíduo da Destilação)	ABNT NBR 9686	Mínimo 50°C	53°C
Solubilidade e Tricloroetileno (Resíduo de Destilação)	ABNT NBR 9686	Mínimo 98%	99,1%
Potencial Hidrogeniônico (pH)	--	Mínimo 8	10

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 15.184 - Materiais Betuminosos.

ABNT NBR 9686 - Soluções e emulsões asfálticas empregadas como material de imprimação na Impermeabilização.

ABNT NBR 9575 - Impermeabilização Seleção e Projeto.

ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização.

ABNT NBR 5829 - Tintas e Vernizes.

ONDE APLICAR

- Baldrame, fundações e muros de arrimo;
- Imprimação para mantas, fitas, emulsões e soluções asfálticas;
- Pintura impermeabilizante para baldrame e alicerces.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Recomendado para diversos substratos como: madeira, metal, argamassa e concreto;
- Promove aderência de manta e fitas;
- Alta durabilidade;
- À base de água;
- Baixo odor.

EMBALAGEM

- Balde 18 Litros.
- Tambor 200 Litros.

ACABAMENTO

- Marrom – estado líquido.
- Preto – após a cura.

PALETES

- Balde 18 Litros – Paletes com 36 Unidades;
- Tambor 200 Litros – Paletes com 4 unidades.

CONSUMO

- Primer: 0,180 a 0,350 l/m²;
- Pintura Impermeabilizante: 1,0 a 1,5 l/m².

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKOPRIMER ACQUA PRO** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agentes de cura.

Executar regularização com caimento mínimo de 1% para áreas externas e 0,5% para áreas internas em direção aos pontos de escoamento de água.

A regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **DRYKOFIX** na água de amassamento para maior aderência no substrato.

A argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm.

Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados com **DRYKOPOXI**. Os ralos devem ter diâmetro mínimo de 75 cm (3 polegadas) e recomenda-se um rebaixamento de 1 cm na argamassa ao redor dos ralos para reforço da camada impermeabilizante.

Arredondar cantos vivos e arestas. Trincas e fissuras devem ser tratadas com **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX** antes da aplicação do produto.

Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.), a regularização deverá avançar, no mínimo, 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarco, respeitando o caimento para as áreas externas, exceto para áreas internas com pisos em madeira ou degradáveis por ação de umidade que devem receber detalhamento específico em projeto.

Recomenda-se que as áreas externas possuam cotas menores que as áreas internas, verificar detalhes em projeto de impermeabilização.

Juntas frias e emendas de concreto podem ser tratadas com **DRYKOPOXI** ou de acordo com o recomendado pelo projeto.

*Observações:

- Argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.
- Se necessário utilizar **DRYKAL**.
- Aguardar a cura da argamassa por, no mínimo, 7 dias.

PREPARO DO PRODUTO

Ainda com o produto na embalagem original, misture por aproximadamente 2 minutos, antes de iniciar a aplicação. Para aplicação utilizar rolo de pintura, trincha ou pincel.

APLICAÇÃO

Imprimação

Com o substrato limpo e seco aplique em única demão do **DRYKOPRIMER ACQUA PRO** puro, aguarde a secagem de 6 a 8 horas para poder iniciar a aplicação do sistema de impermeabilização ou vedação asfáltica.

Pintura impermeabilizante

Com o substrato seco aplique a 1ª demão do **DRYKOPRIMER ACQUA PRO**, aguarde a secagem de 6 a 8 horas para aplicação das demãos seguintes, até atingir o consumo recomendado.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e com substrato molhado.
- Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40 °C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.
- Este produto não tem resistência U.V, não pode ficar exposto.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante.
- Não remover o produto. Procurar um médico. Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada. Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

