



PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO

Tinta emborrachada para pintura de proteção contra água.

Embalagem

Galão 4kg
Balde 20kg



Pallets

Verificar

Acabamento

Branco Fosco

Consumo

0,250 g/m² por demão pura

Varia conforme tipo de superfície, acabamento e porosidade.

Rendimento

Balde - Até 80m² por demão pura

Galão - Até 16m² por demão pura

Validade

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

A **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** é uma pintura para proteção de fachadas contra infiltrações com características elásticas com alto poder de preenchimento de microfissuras e fissuras, além de ser extremamente resistente a intempéries de ações do tempo.

Onde aplicar

- ✓ Muros e Fachadas externas
- ✓ Paredes com microfissuras e infiltrações
- ✓ Fachadas que necessitem de maior resistência a intempéries
- ✓ Proteção contra infiltrações em paredes

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Proteção contra mofo e fungo
- ✓ Cor resistente ao amarelamento
- ✓ Hidrorrepelente
- ✓ Proteção contra infiltrações
- ✓ Protege e Corrige Microfissuras
- ✓ Pintura resistente ao descascamento
- ✓ Proteção a intempéries de tempo

Dados técnicos

Ensaio e especificações

Ensaio	Especificação	Unidade
Densidade	1,45	g/ml
Viscosidade	120	Ku
pH	8,1	-
Tempo de secagem ao toque	1	Hora
Tempo de secagem entre demãos	2 a 3	Horas
Tempo de secagem final	12	Horas

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em superfícies com pintura antiga ou resinas, deve realizar o lixamento para remoção do produto. Limpe a sujeira que possa se encontrar no substrato, corrija as imperfeições acima de 2 mm utilizando a **DRYKO VEDATUDO VEDATRINCA**.

Para a primeira pintura aguardar a cura total do reboco.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700





PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO

Tinta emborrachada para pintura de proteção contra água.

Observações

A argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivo hidrófugos.

Aguardar a cura da argamassa por no mínimo 7 dias.

Não aplicar sobre superfícies sujas, com partes soltas, bolhas, mofos e patologias existentes.

A execução da pintura deve atender a norma técnica 13245 - Execução de Pinturas em edificações

O preparo de superfície deve ser executado corretamente para receber pintura.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes. o uso de EPIs adequados e ventilação quando necessário.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo/ recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

Preparação do Produto

Com o produto ainda na embalagem, misture por aproximadamente 2 minutos.

A **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** vem pronto para o uso e pode ser diluída em até 30% de água para ser utilizada como selador.

Aplicação do Produto

Aplicar selador acrílico ou 1 demão da **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** diluída em 30%.

Para aplicação utilizar rolo de pintura (lã), pincel, trincha ou máquina airless, com bico adequado para pintura; recomendado 3 demãos ou mais para alcançar o acabamento desejado.

Intevalo entre as demãos 2 a 3 horas dependendo da temperatura ambiente e ventilação do local.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com solvente antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.dryko.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

