



FICHA TÉCNICA

**PINTURA EMBORRACHADA
VEDATUDO**

Tinta Emborrachada para Pintura de Proteção
Contra Água

DESCRIÇÃO

A **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** é uma pintura para proteção de fachadas contra infiltrações. Possui característica elástica com alto poder de preenchimento de microfissuras e resistência às intempéries.

DADOS TÉCNICOS - PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO

 Ensaio	 Unidades	 Especificações
Densidade	g/ml	1,45
Viscosidade	Ku	120
Potencial Hidrogeniônico (pH)	--	8,1
Tempo de Secagem ao Toque	Horas	1
Tempo de Secagem entre Demãos	Horas	2 a 3
Tempo de Secagem Final	Horas	12

ONDE APLICAR

- Muros e fachadas externas;
- Paredes com microfissuras e infiltrações;
- Fachadas que necessitam de maior resistência às intempéries;
- Proteção contra infiltrações em paredes.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

EMBALAGENS

- Galão 4 kg.
- Balde 20 kg.

PALETES

- 144 galões por palete.
- 45 baldes por palete.

VANTAGENS

- Proteção contra mofo e fungos;
- Cor resistente ao amarelamento;
- Hidrorepelente;
- Proteção contra infiltrações;
- Protege e corrige microfissuras;
- Pintura resistente ao descascamento;
- Pode ser pigmentado (cores pasteis);
- Protege das intempéries.

ACABAMENTO

- Branco fosco.
- Platina fosco.
- Grafite fosco.

CONSUMO

- 100 a 250 g/m² por demão – pode variar conforme tipo de superfície, acabamento e porosidade.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em superfícies com pintura antiga ou com resina, deve-se realizar o lixamento para remoção do produto. Corrigir as imperfeições acima de 2 mm utilizando a **DRYKO VEDATUDO VEDATRINCA**, caso tenha furos ou buracos, fazer os devidos reparos, após a cura, lave a áreas, espere secar para poder receber a tintura emborrachada.

Em casos de reboco novo, aguardar a cura total de 28 dias.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso;
- Misturar mecanicamente por 2 minutos com haste limpa e adequada.

APLICAÇÃO

Aplicar selador acrílico ou 1 demão da **PINTURA EMBORRACHADA VEDATUDO** diluída em 30% de água limpa.

Para aplicação utilizar rolo de pintura (lã), pincel, trincha ou máquina airless, com bico adequado para pintura;

Recomendamos aplicar 3 demãos ou mais, para alcançar o consumo mínimo indicado conforme a área, porosidade e acabamento desejado.

Intervalo de secagem entre as demãos é de 2 a 3 horas dependendo da temperatura ambiente e ventilação do local.

*Observações:

- Em reboco novo aguarde a cura por, no mínimo, 28 dias.
- Não aplicar sobre superfícies sujas, com partes soltas, bolhas, mofos e patologias existentes.
- A execução da pintura deve atender a norma técnica 13245 - Execução de Pinturas em edificações
- O preparo de superfície deve ser executado corretamente para receber pintura.

RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.
- Este produto é manutenível, fazer a reaplicação de 1 a 2 demãos em até 3 anos, conforme ABNT NBR 5674/2012 – Manutenção de Edificações – Requisitos para o Sistema de Gestão de manutenção.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água, por no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos. Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

