

DRYKOACQUARESIN MULTIÚSO

RESINA ACRÍLICA PURA À BASE DE ÁGUA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

AQUI A GENTE PROTEGE!

DESCRIÇÃO

O **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** é uma Resina Acrílica Pura de alta qualidade à base de água, com grande capacidade de adesão e impermeabilização. Suas principais características incluem proteger a superfície contra a umidade e sujeiras, devido a sua formulação possui alto poder de durabilidade, proporcionando um leve brilho ao aspecto natural da superfície aplicada.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOACQUARESIN MULTIÚSO Atende a NBR 11.702.

Ensaio	Unidade	Especificação
Tempo entre demão.	horas	2
Secagem ao toque	max.	40
Massa Específica	g/m ³	1,000 a 1,100
Aspecto	líquido branco	

NORMAS TÉCNICAS EM ATENDIMENTO

NBR 11.702 - Tintas para Construção Civil.

ONDE APLICAR

- Telhas (cerâmicas, concreto e fibrocimento);
- Tijolos à vista;
- Pedras naturais;
- Concreto aparente.

Para outras aplicações consulte o nosso time técnico **DRYKO**.

ACABAMENTO

- Brilhante.

EMBALAGEM

- Sacke 900ml
- Galão 3,6L
- Balde 18L

PALETES

- 900ML - 576 unidades
- 3,6L - 144 unidades
- 18L - 36 unidades

VANTAGENS

- Ambientes internos e externos;
- Leve brilho;
- Não amarela;
- Alta repelência;
- Alta durabilidade;
- Rápida secagem;
- Fácil aplicação;
- Pronto para o uso;
- Produto atóxico.

CONSUMO

Vide rendimento;
Varia conforme aplicação e superfície.

VALIDADE

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, e longe de fontes de calor; em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C e na posição vertical.

Manter e transportar sempre na posição vertical.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** deve estar limpo, seco e isento de corpos estranhos como: restos de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e nichos.

É necessário lavar a superfície com a presença de micro-organismos (fungos e bolor) com uma solução de água sanitária e água potável na proporção de 1:1, deixando que essa solução aja por no mínimo 30 minutos, para posterior enxague com água limpa, aguardando assim a secagem total do local, antes do início da aplicação da Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO**.

Para superfícies com características diferentes as apresentadas, consultar o time técnico **DRYKO**.

Em superfícies com pintura antiga ou resinas, deve realizar o lixamento para remoção do produto.

APLICAÇÃO

Ainda com o produto na embalagem original, misture a Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** com uma espátula ou objeto similar. Para aplicação utilizar rolo de lã, trincha, pistola ou airless

A Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** pode ser diluída em 10% de água potável para a primeira demão.

Com o substrato seco aplique a 1ª demão da Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** até apresentar superfície totalmente úmida, sem excesso e em camadas finas.

A secagem da Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** ao toque ocorre em cerca de 40 minutos, mas é recomendado esperar 2 horas entre demãos para evitar bolhas, rugas ou aspecto pegajoso.

Atentar-se ao tempo de aplicação de 2 horas entre a 1ª demão e a 2ª demão, para não comprometer a aderência do produto.

A necessidade da 3ª demão e demais, está diretamente ligada a espessura do filme e resistência desejada bem como porosidade do substrato.

A Resina Acrílica Pura **DRYKO ACQUARESIN MULTIÚSO** deve ficar exposta, não podem receber proteção mecânica ou revestimento. Não utilizar em piscinas e reservatórios.

RENDIMENTO

Sache 900ml:

- Tijolos à vista - até 5,5m² por demão;
- Pedras naturais - até 7,5m² por demão;
- Pisos/concreto aparente - até 8m² demão;
- Telhas cerâmicas (novas) - até 6m² ou 100 telhas montadas por demão;
- Telhas cerâmicas (repintura) - até 11,5m² ou 400 telhas montadas por demão;
- Telhas de concreto ou fibrocimento - até 4,5m² por demão.

Galão 3,6L:

- Tijolos à vista - até 22m² por demão;
- Pedras naturais - até 30m² por demão;
- Pisos/concreto aparente - até 32m² por demão;
- Telhas cerâmicas (novas) - até 25m² ou 400 telhas montadas por demão;
- Telhas cerâmicas (repintura) - até 46m² ou 736 telhas montadas por demão;
- Telhas de concreto ou fibrocimento - até 18m² por demão.

Balde 18L:

- Tijolos à vista - até 110m² por demão;
- Pedras naturais - até 150m² por demão;
- Pisos/concreto aparente - até 160m² por demão;
- Telhas cerâmicas (novas) - até 125m² ou 2.000 telhas montadas por demão;
- Telhas cerâmicas (repintura) - até 230m² ou 3.680 telhas montadas por demão;
- Telhas de concreto ou fibrocimento - até 90m² por demão.

LIMPEZA

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água enquanto o produto estiver úmido, após a secagem a remoção deve ser mecanicamente com auxílio de solventes orgânicos.

OBSERVAÇÕES

Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

*Para pedras naturais não recomenda-se a aplicação em sistema de junta seca.

Aguardar a cura total por 07 dias.

Caso a limpeza seja feita com ácido muriático, o mesmo deverá ser neutralizado com detergente amoniacal antes da aplicação, aguardando a secagem total do produto.

Proteja o entorno do local aplicado para evitar manchas de possíveis respingos.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por no mínimo 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – **www.dryko.com.br**
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos.
- Não reutilize a embalagem.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

Pág.3 - Revisão 1/2025.



f i y+ in d dryko.com.br

AQUI A GENTE PROTEGE!

Estrada do Bonsucesso, nº 6001
Rio Abaixo - Itaquaquecetuba, SP -Brasil
CEP 08579-000 | Tel.: (11) 2088-5700

