



FICHA TÉCNICA **DRYKO MANTA** **LÍQUIDA VEDATUDO**

Manta Líquida Acrílica Impermeabilizante

DESCRIÇÃO

A **DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO** é uma manta líquida de base acrílica, flexível e elástica para impermeabilização, resistente às intempéries.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO

 Ensaios	 Unidades	 Especificações
Densidade	g/ml	1,300 a 1,400
Potencial Hidrogeniônico (pH)	--	Mínimo 8,5
Secagem	Minutos	Ao toque - Máximo 45
Cura Total	Dias	7
Intervalo entre Demãos	Horas	2 a 3
Absorção de Água	%	5

ONDE APLICAR

- Lajes expostas de pequenas dimensões, sem trânsito;
- Abóbadas, marquises e cúpulas;
- Telhas de concreto e telhas de fibrocimento;
- Platibandas.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Resistente aos raios UV;
- Aceita pigmentação (pigmento de cores pastéis);
- Fácil aplicação

EMBALAGEM

- Pouch 1,2 Kg;
- Galão 3,6 Kg;
- Balde 18 Kg.

PALETES

- Pouch 1,2 Kg - 24 caixas com 24 unid. - 576 unidades;
- Galão 3,6 Kg - 36 packs com 4 unid. - 144 unidades;
- Balde 18 Kg - 36 unidades.

ACABAMENTO

- Fosco.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação desde respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO**, deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Caso necessário, executar regularização com caimento mínimo de 1%, para áreas externas e 0,5% para áreas internas, em direção aos pontos de escoamento de água.

A regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **DRYKOFIX** na água de amassamento para maior aderência no substrato.

A argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.

Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados com **DRYKOPOXI**.

Os ralos devem ter diâmetro mínimo de 75 cm (3 polegadas).

Ao redor de ralos e tubulações emergentes, utilizar como reforço entre concreto e PVC o **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX**.

Juntas frias e emendas de concreto podem ser tratadas com **DRYKOPOXI**.

PREPARO DO PRODUTO

- Produto pronto para uso;
- Homogeneizar o produto com uma espátula.

APLICAÇÃO

Aplique a **DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO** com pincel ou rolo de lã de carneiro.

Para melhorar a aderência em substratos muito absorventes ou porosos,

antes da aplicação da **DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO**, recomendamos a utilização da primeira demão diluída em 20% em água limpa.

Antes da aplicação, todas as trincas (de até 3,0 mm), devem ser reparadas com **DRYKO SELANTE PU 40 FLEX**. A tela de poliéster **DRYKOTELA**, deve ser aplicada entre a primeira e segunda demão da **DRYKO MANTA LÍQUIDA VEDATUDO**.

Produto já vem pronto para uso e deve ser aplicado em 4 demãos, caso necessário mais demãos, poderá ser aplicada. Sempre respeitar o consumo mínimo por m².

Aguarde a secagem de 2 a 3 horas entre demãos. Aplique a segunda demão de reforço primeiramente nos cantos e rodapés com um rolo de lã de carneiro e na sequência aplique em toda área.

Não deixe o produto escorrer, respeite o consumo mínimo por m² de cada demão. Substratos mais porosos, exige mais produto.

*Observações:

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado.
- Recomendamos a aplicação com temperatura entre 10°C e 40°C, e umidade relativa do ar inferior a 85%.

TESTE DE ESTANQUEIDADE

Após a aplicação da última demão do produto, aguardar a cura por, no mínimo, 72 horas para realizar o teste de estanqueidade que tem duração adicional de 72 horas, após este período retirar a água do teste

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

Não é recomendado o uso deste produto em impermeabilização de piscinas e reservatórios

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Manuseie com cuidado.
- Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água por, no mínimo, 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Não remover o produto. Procurar um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Em locais fechados, caso necessário promover ventilação forçada.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FDS do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br
- Descarte o conteúdo/recipiente em uma estação aprovada de tratamento e descarte de resíduos.
- Não reutilize a embalagem

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**

garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.

