



FICHA TÉCNICA DRYKOMANTA BALDRAME VEDATUDO

Lâmina Asfáltica para Impermeabilização de Baldrame

DESCRIÇÃO

A **DRYKOMANTA BALDRAME VEDATUDO** é uma lâmina asfáltica impermeabilizante feita à base de asfaltos modificados para impermeabilização de baldrame. De fácil aplicação bastando desenrolar sobre a viga baldrame.

DADOS TÉCNICOS - DRYKOMANTA BALDRAME VEDATUDO

Ensaio	Unidades	Especificações
Absorção de Água	Máximo 1,5%	1%
Flexibilidade à Baixa Temperatura	Sem trincas.	
Resistência ao Impacto	Mínimo 2,45J	>2,45J
Escorrimento à 95°C	Sem escorrimento.	

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 9952 – Mantas asfálticas para impermeabilização.

ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização.

ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto.

ABNT NBR 15.575 - Edificações habitacionais - Desempenho e Requisitos.

*Referencial para caracterização, para demais ensaios de desempenho, consultar equipe técnica **DRYKO**.

ONDE APLICAR

- Impermeabilização de alicerces e baldrame;
- Faixa de reforço ou arremate em sistema de manta asfáltica.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

EMBALAGEM

- Rolo 20 cm x 10 m.
- Rolo 32 cm x 10 m.

ESPESSURA

- 2,5 mm.

VANTAGENS

- Produto industrializado, espessura constante;
- Ótima aderência em concreto e argamassa.
- Flexível e de Alta durabilidade;
- Produto atóxico;
- Fácil aplicação;

PALETES

- Rolo 20 cm x 10 m – 150 rolos por palete.
- Rolo 32 cm x 10 m - 90 rolos por palete.

ACABAMENTO

- PP - Polietileno/Polietileno.

RENDIMENTO

- 3,2 m² de área.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 60 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30° e na posição vertical.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKOMANTA BALDRAME VEDATUDO** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos.

Em concretos lisos, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes ou agentes de cura.

***Observações:**

- Argamassa utilizada na regularização não deverá conter cal e aditivos hidrófugos.
- Se necessário utilizar **DRYKAL**.
- Aguardar a cura da argamassa por, no mínimo, 7 dias e concreto aguardar a cura por, no mínimo, 28 dias.
- Não utilizar o produto quando o ambiente ou substrato apresentar temperatura inferior a 5°C ou se o substrato estiver úmido.

APLICAÇÃO

Aplicação do primer

Aplique uma demão de **DRYKOPRIMER ACQUA** ou **DRYKOPRIMER** e aguarde a secagem por, no mínimo, 6 horas antes da colagem da lâmina.

Aplicação da lâmina

Desenrole a lâmina sobre o baldrame, alinhando corretamente.

Para aplicação com maçarico, aqueça as lâminas sobre o substrato e pressione-as para melhor aderência, removendo possíveis bolhas de ar.

A lâmina deve estar totalmente apoiada na superfície de aplicação.

Nas emendas, realizar sobreposição de 10 cm, fazendo a aderência entre elas com o auxílio de uma espátula ou colher de pedreiro (biselamento). pressionando para proporcionar perfeita vedação entre as lâminas.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e com substrato molhado.
- Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados na atividade de impermeabilização.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

