



REVISÃO: MAIO/2026

FICHA TÉCNICA

DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME

FAIXA DE MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES



DESCRIÇÃO

A **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** é uma manta asfáltica impermeabilizante, feita à base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos, armada com um filme de polietileno de alta densidade, flexível e resistência à tração.

VANTAGENS

- Produto industrializado;
- Fácil aplicação;
- Alta flexibilidade e durabilidade;
- Produto atóxico;
- Excelente aderência aos substratos.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espessura	2,5 mm
Massa Asfáltica	Classe A
Estruturante	Polietileno / Tipo I
Acabamento	Polietileno / Polietileno (PP)
Dimensões	Rolo de 20cm x 10M Rolo de 32cm x 10M
Forma de Aplicação	Com chama de maçarico

MÉTODO DE ENSAIO / CONFORMIDADE			
Requisitos	Norma	Parâmetros	*Resultados
Absorção de Água	ABNT NBR 9952	Máximo 1,5%	1%
Flexibilidade à Baixa Temperatura	ABNT NBR 9952	Classe A: -10°C	Sem trincas
Resistência ao Impacto (0°C)	ABNT NBR 9952	Mínimo 2,45J	≥2,45J
Escorrimento	ABNT NBR 9952	Mínimo 95°C	Sem escorrimento
Envelhecimento Acelerado	ABNT NBR 9952	Sem anomalias	
Flexibilidade após o Envelhecimento Acelerado	ABNT NBR 9952	Classe A: 0°C	Sem trincas
Estanqueidade	ABNT NBR 9952	Mínimo 5 m.c.a	≥5

*Os resultados apresentados poderão sofrer variações em função do lote ensaiado, porém dentro dos parâmetros de conformidade normativa do produto.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- **ABNT NBR 9952** - Mantas asfálticas para impermeabilização.
- **ABNT NBR 9574** - Execução da impermeabilização.
- **ABNT NBR 9575** - Impermeabilização - Sistemas e projetos.
- **ABNT NBR 15896** - Qualificação de pessoas no processo construtivo para edificações - Perfil profissional do impermeabilizador.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

A **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** é aplicada com chama de maçarico ou colada com asfalto a quente em superfícies regularizadas.

- Impermeabilização de alicerces e baldrame;
- Faixa de reforço ou arremate em sistema de manta asfáltica.

Para outras aplicações e utilizações não descritas nesta ficha técnica, consulte o Departamento Técnico da DRYKO (tecnico@dryko.com.br).

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação da **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** deve estar limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes e impregnantes ou qualquer agente de cura química.

Concretos lisos: Realizar lixamento mecânico ou com escova de aço para abertura de porosidade no concreto e remoção de desmoldantes e/ou agentes de cura.

Execução da Regularização: Executar a regularização com argamassa de cimento e areia média (1:4), utilizando água de amassamento composta por 1 volume de emulsão adesiva **DRYKOFIX** para 2 volumes de água com espessura mínima de 2 cm e acabamento desempenado.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicação do primer:

Aplique uma demão de **DRYKOPRIMER ACQUA** ou **DRYKOPRIMER PLUS** e aguarde a secagem por, no mínimo, 6 horas antes da colagem das mantas.

Aplicação da manta asfáltica:

Desenrolar e alinhar corretamente a manta asfáltica sobre o baldrame, em seguida enrole-a novamente.

Com o auxílio de maçarico (próprio para aplicação de mantas asfálticas), direcionar a chama sobre o asfalto da **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** que será aderida ao substrato.

Atentar-se para que a chama aqueça simultaneamente o substrato e a face de aderência da **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME**, extinguindo completamente o filme de acabamento. Fazer leve pressão uniforme do centro para as extremidades da manta, para remover excessos e possíveis bolhas de ar e garantir a aderência total ao substrato.

Nas emendas entre mantas, realizar a sobreposição de 10 cm, fazendo a aderência entre elas. Com auxílio de uma espátula ou colher de pedreiro pressionar (biselar) as emendas proporcionando perfeita adesão (vedação) entre as mantas.

Após aplicação da **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME** sobre o baldrame, seguir com a execução de argamassa cimento e areia, traço 1:4 e aditivo **DRYKOVEDA** na água de amassamento e iniciar o assentamento dos tijolos das paredes de alvenaria.

Recomenda-se, para maior proteção das paredes de alvenaria contra a ação da água de chuva, a aplicação direta de 3 demãos de **DRYKOTEC 1100** sobre a superfície de tijolo maciço ou bloco de concreto. A aplicação em barrados (paredes externa) deve ser executada em uma faixa de, no mínimo, 60 cm acima do nível do contrapiso externo, estendendo-se para baixo, de forma a sobrepor a região do baldrame, garantindo a continuidade da proteção.

CONSUMO

DRYKOPRIMER ACQUA e DRYKOPRIMER PLUS (Imprimação): 0,3 l/m² a 0,5 l/m² (Aplicação em uma única demão).

DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME 20 CM: 2,00 m²/área ou 10 m/linear.

DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME 32 CM: 3,20 m²/área ou 10 m/linear.

Atenção: O consumo do primer pode variar conforme a porosidade, irregularidade do substrato, espessura aplicada. Recomenda-se realizar teste de consumo antes da aplicação do **DRYKOPRIMER ACQUA e DRYKOPRIMER PLUS**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMBALAGEM	ESPESSURA	PALETE	*EMPILHAMENTO
Rolo de 20cm x 10M	2,5 mm	150 rolos	(!) Não empilhar
Rolo de 32cm x 10M		90 rolos	

* Não recomendamos o empilhamento dos paletes das mantas **DRYKOMANTA VEDATUDO BALDRAME**.

VALIDADE

60 meses a partir da data de fabricação, desde que respeitadas às normas de armazenamento.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar na posição vertical e intactas, sobre paletes, em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e com temperatura não superior a 30°C.

RECOMENDAÇÕES

- Recomenda-se a aplicação dos produtos fabricados pela DRYKO, por profissionais qualificados, que dominem as metodologias específicas do produto e compreendam o serviço a ser executado, em conformidade com a norma ABNT NBR 15896.

LIMITAÇÕES DE USO

Não aplicar o produto:

- Em superfícies úmidas, molhadas ou saturadas com água;
- Sobre superfícies soltas ou deficientes;
- Sobre superfícies sem regularização ou acerto do substrato;
- Em períodos de chuva, aguarde a secagem do substrato para aplicação do material.

MANUSEIO E SEGURANÇA

Antes de iniciar o manuseio e aplicação do produto, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nosso site: www.dryko.com.br

Recomenda-se observar as Normas Regulamentadoras de Segurança (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), bem como utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para cada tipo de produto.

Durante a aplicação, especialmente em ambientes fechados, utilize EPIs apropriados, tais como luvas, máscara, botas, mangotes e óculos de proteção.

Mantenha o local devidamente ventilado até a completa secagem do produto.

Em ambientes fechados, é fundamental assegurar ventilação adequada durante toda a execução dos trabalhos. Caso a ventilação natural seja insuficiente, deve-se adotar ventilação forçada, garantindo a renovação do ar e condições seguras para a aplicação do produto.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Primeiros Socorros:

- **Ingestão:** Não induza o vômito em caso de ingestão. Procurar atendimento médico imediatamente informando o tipo de produto.
- **Olhos:** Lavar com água em abundância por, no mínimo, 15 minutos e procure orientação médica.
- **Pele:** Lavar com água e sabão. Não remover o produto à força. Em caso de irritação, procurar orientação médica.

ORIENTAÇÕES DE DESCARTE DE PRODUTO E EMBALAGENS

Os resíduos de produtos e embalagens devem ser descartados de acordo com a classificação das normas ABNT NBR 10004 (resíduos sólidos), ABNT NBR 12235 (resíduos perigosos) e as normas ambientais locais.

Consulte o órgão ambiental estadual responsável para orientações específicas sobre coleta seletiva, tratamento ou destinação final em aterros licenciados.

Embalagens limpas e enxaguadas podem ser destinadas ao lixo comum. Não reutilizar a embalagem.

Para consulta a FDS (Ficha de Dados de Segurança) e as fichas técnicas do **DRYKOFIX**, **DRYKAL**, **DRYKOVEDA**, **DRYKOTEC 1100**, **DRYKOPRIMER ACQUA** e **DRYKOPRIMER PLUS**, acessar nosso site: www.dryko.com.br.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que o desempenho final do produto está diretamente relacionada às condições de aplicação, preparo da superfície, ciclos climáticos, temperatura, armazenagem e metodologia de aplicação pelo executor.

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem aviso prévio, características dos produtos e as informações contidas nesta ficha técnica sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações técnicas contidas nesta ficha técnica baseiam-se na nossa experiência, em ensaios laboratoriais de acordo com os requisitos dos produtos e nas normas vigentes. Aplicações não previstas neste documento não são de responsabilidade da empresa **DRYKO IMPERMEABILIZANTES**.

ESTA FICHA CANCELA E SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.