



FICHA TÉCNICA

DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA

Selante à Base de Poliuretano Híbrido

DESCRIÇÃO

O **DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA** é um selante elástico, tixotrópico e monocomponente, formulado à base de polímero híbrido. Ele cura com a umidade do ar e é especificamente destinado à vedação de calhas e rufos em geral.

DADOS TÉCNICOS - DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA

 Ensaaios	 Unidades	 Especificações
Densidade	g/cm ³	1,20 a 1,60
Composição	--	Polímero Híbrido
Dureza Shore A	--	50 a 60
Tempo Útil para Aplicação (a 23°C e 50% de Umidade do Ar)	Minutos	10
Tempo de Formação de Película (a 23°C e 50% de Umidade do Ar)	Minutos	10
Tempo de Cura (a 23°C e 50% de Umidade do Ar)	Horas	24
Temperatura de Aplicação	°C	5 a 30
Resistência a Temperatura após a Cura	°C	100

- Valores aplicáveis a ensaios laboratoriais a 23°C e 50% de URA.
- Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.

ONDE APLICAR

- Vedações de calhas, dutos e rufos;
- Vedações de coberturas e telhados;
- Vedação de parafusos em telhas.

Para outras aplicações, consulte nosso time técnico **DRYKO**.

VANTAGENS

- Aplicação descomplicada e secagem acelerada; Oferece alta durabilidade em qualquer ambiente, seja interno ou externo, resistindo aos danos causados pelos raios ultravioletas;
- Aceita receber pintura após a sua aplicação.

EMBALAGEM

- Cartucho de 380g

PALETE

- Caixa com 12 unidades – 72 caixas por palete = 864 unidades.

ACABAMENTO

- Cinza.

CONSUMO

- Cartucho de 380 g - 2,85 metros lineares de juntas 1 x 1 cm.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Armazenar em local coberto, seco, ventilado, longe de fontes de calor e em ambientes com temperaturas não superiores a 30°C.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato para aplicação do **DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA** deve estar completamente curado, limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas e ninhos que possam prejudicar a aderência do **DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA**.

Em superfícies lisas, realizar lixamento com escova de aço ou lixar mecanicamente para abertura de porosidade e remoção de desmoldantes, agentes de cura.

Para a limpeza, utilize sopradores de ar e escovas em superfícies minerais, ou agentes de limpeza específicos para substratos minerais e plásticos.

É aconselhável demarcar e proteger as bordas das juntas com fita adesiva para garantir um acabamento mais limpo e preciso.

APLICAÇÃO

Primeiramente, prepare o tubo do **DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA** cortando-o em um ângulo de 45° para adequar a saída à largura do filete desejado, e encaixe-o na pistola.

Proceda com a aplicação de forma ininterrupta, garantindo que o **DRYKO SELANTE VEDATUDO VEDA CALHA** preencha completamente a área, evitando a formação de bolhas internas. Por fim, alise o material com uma espátula e remova as fitas adesivas das margens de onde o produto for aplicado, tudo isso antes da secagem ao toque.

*Observações:

- É recomendado aguardar 24 horas para tráfego leve.
- A plena resistência química e mecânica do material será alcançada após 7 dias de cura.
- Não é indicado para colagens estruturais, contato com produtos químicos agressivos e aplicações em contato com alimentos.
- Não é indicado para colagens em locais com imersão prolongada em água, como por exemplo: caixas d'água, aquários, piscinas.

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que nossos produtos sejam aplicados por profissionais treinados e especializados.

NOTA LEGAL

A **DRYKO IMPERMEABILIZANTES** garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A **DRYKO** pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso. As informações contidas nesta ficha técnica de produto são baseadas através de nossas experiências e conhecimentos, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de normas vigentes, com análises realizadas em laboratório e de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

**ESTA FICHA CANCELA E
SUBSTITUI VERSÕES ANTERIORES.**

